

Eredmény Összesítő
147276 & 147277

Tartalmazza a megfelelőségi szakvéleményt
az A osztályú O felületek követelményeinek
definiálva és jóváhagyva az A13(b) paragrafus szerint
(2000 évi kiadás, egyesítve a 2002 kiegészítésekkel)
Tűzbiztonság az Építési Szabályzathoz
2000

Tartalomjegyzék

A vizsgálat részletei

A teszt mintadarabok leírása

Osztályozás

Alíráások

WWW.TAPETAUZLET.HU

Vizsgálati részletek

Referencia feltételek

Az 1996-os BS 476 illetve az 1997 BS 476 teszt eredmények előírásai, a minta alapján elnyert eredmény szerint intézkedik az egyetértő szakvélemény O osztályú igazolás kiadásához az Építési Szabályzat szerint.

Bevezetés

Egy termék minta alapján történt próba a BS 476 6. rész 1989 leírása alapján, illetve a tűz terjedésének vizsgálata a BS 476 7. rész 1997 alapján a 'kiterjedt felületű anyagok tűzvédelmi vizsgálata szerint. A vizsgálat eredményei teljes mértékben igazolták a 147276 és a 147277 -es warrington-teszt eredményeit

Ez az összesítő vizsgálati jelentés a megbízó megrendelésére készült, és összefügg a jóváhagyott Építési Szabályzat 2000 Tűzbiztonsági „B” dokumentuma A13(b) vizsgálati követelményeivel.

Ezt az összefoglalást ezzel összefüggésben kell értelmezni, de nem helyettesíti a warrington tűzvédelmi teszt 14276 és 14277 eredményeit. Mindkét vizsgálat további információt tartalmazhat, amelyek lényegesek lehetnek a termék potenciális tűzveszélyességére vonatkozóan.

A vizsgálat fő témája

A mintát a vizsgálathoz a megfelelő pozícióba helyeztük mint dekoratív tapétát, és a vizsgálat szerint melegítésnek tettük ki.

A vizsgálat eredményeit

A vizsgálat eredménye a tesztelt minta alapján :

BS 476: 6 rész 1989
Tűz terjedési index I = 3,5

AI -index I1 = 0,5

AI-index I2 = 2,4

AI-index I3 = 0,6

BS 476: 7 rész 1997

Felszíni tűz-terjedés 1 osztály

A vizsgálat eredménye csak a termék minta viselkedése a vizsgálat egyéni körülményei közt, ami nem jelent potenciális veszélyt a jövőbeni használatban.

A vizsgálati minta leírása

A minta alábbi leírását a megbízó által átadott információk alapján készült. Minden érték névleges, hacsak nem lett tűrés megadva. A mintát a megbízó szolgáltatta. A warrington teszt nem befolyásolta a kiválasztás menetét. A warrington vizsgálat a gipszkarton alapot és a vegyes felületet egyaránt érintette.

Általános leírás

A tapétát gipszkartonra ragasztották „Formula 350” ragasztó felhasználásával. A tapéta ráncai a vizsgálat irányába mutattak

A redők iránya a teszt alatt

Minden minta függőleges helyzetben került vizsgálat alá.

A tapéta termék referencia

Botanicus 74877

Tapéta vastagság

0,23 és 0,45 között a minta redőitől függően

Tapéta súlya

Lásd 1. számú megjegyzést alább

A tapéta termék-csoportja

Ulf Moritz Scala

Cikkszám 74877

Tapéta motívuma

Lásd 1. számú megjegyzést alább

A tapéta színe, árnyalatai

A megbízó nem tudta megadni ezt az adatot, mivel nem ő a termék gyártója. Ezért az alapszínét mint „gomba” határozták meg.

A tapéta fényképe

Nyomás	Termék kapcsolat	Lásd 1.sz. Megjegyzés
	Általános típus	
	Gyártó neve	
	Alkalmazási arány	5 g/m ²
	Alkalmazott eljárás	Lásd 1.sz. Megjegyzés
	Kezelési eljárás	
	Láng gátló részletek	

Bevonat	Termék kapcsolat	Lásd 1. sz. Megjegyzés
	Általános típus	Pliwyl klorid, kalcium karbonát, titán-dioxid
	Gyártó neve	Lásd 1. sz. Megjegyzés
	Alkalmazott arány	15 g/m ² (PVC), 20 g/m ² (CaCO ₃)
	Alkalmazott eljárás	Lásd 1. sz. megjegyzés
	Kezelési eljárás	
	Láng gátló részletek	
Hátlap	Termék kapcsolat	Lásd 1. sz. Megjegyzés
	Általános típus	nem szőtt
	Gyártó neve	Lásd 1. sz. Megjegyzés
	Vastagság	
	Súly egység terület	175 g/m ²
	Láng gátló részletek	Lásd 1. sz. Megjegyzés
Ragasztó	Termék kapcsolat	Formula 350
	Általános típus	Víz-bázisú diszperziós, keményítőt és PVA-t tartalmaz
	Gyártó neve	Halls Beeline
	Alkalmazási arány	5 – 6 kg/m ² között
	Alkalmazott eljárás	Ecsetes felhordás
	Láng gátló részletek	Cink-hidroxid, és klórozott paraffin
Alapozás	Termék kapcsolat	Gyproc Wallboard
	Általános típus	Gipszkarton felület 2mm-es gipsz simítással
	Gyártó neve	British Gypsum
	Vastagság	12,5 mm
	Sűrűség	670 kg/m ²
	Láng gátló részletek	A megbízó nem tudta megadni ezt az információt

1 sz. Megjegyzés : a megbízó nem tudta megadni ezt az adatot

A Megbízó megerősítette, hogy a mintákat más készítette. A megbízó nem tudott beszerezni bizonyos információkat a gyártótól. A Megbízó megerősítette, hogy a gyártó nem kívánta megadni ezeket az adatokat a másolás elleni védekezés érdekében. Ezért a vizsgálatban szereplő minták leírása nem tartalmaz minden olyan adatot, ami egyébként megjelenhet egy hasonló vizsgálat dokumentációiban. Ennek ellenére a vizsgálat adatai megfelelnek a követelményeknek, a hiányzó adatok nem feltétlenül szükségesek az eredmény érvényességéhez.

Szakvélemény

Mindent figyelembe véve megállapítjuk, hogy vizsgálat eredményei bizonyítják, hogy a vizsgált termék megfelel az 2000-es Építési Szabályzat Tűzvédelmi 0 osztály A13(b) követelményeinek.

A szakvélemény érvényessége

A szakvélemény és jegyzőkönyv az Építési Szabályzat megfelelő pontjai alapul. Amennyiben az Építési Szabályzatot átdolgozzák vagy javítják egy későbbi dátummal, akkor ellenőrizni kell, hogy ezek a változások nem érvénytelenítik-e ennek a vizsgálatnak az eredményét.

A szakvélemény kijelenti azt a feltételezést, hogy a vizsgált minták jellegzetesek a termék gyakorlatában. A warrington-tűz-vizsgálat semmilyen egyedi kiválasztást nem alkalmaz semmilyen vizsgálata során, amely megváltoztatná a jellemzőit a vizsgálat során.

Ez a bizonyítvány kizárólag teljes formájában másolható. Kivonatok, vagy rövidítések nem publikálhatók a vizsgálatot végző engedélye nélkül.

Aláírók

T. Mort / fekekős tisztviselő

Jóváhagyta

Moore / Laboratóriumi felügyelő

A warringtonfire nevében

Vizsgálat kibocsátva

2005 Június 27

WWW.TAPETAUZLET.HU