

Metylan

Metylan alapozó

Diszperziós mélyalapozó nedvszívó felületek előkezelésére

Tapadás javítására, pormegkötésre és egyenletes szívóképesség biztosítására, festés és tapétázás előtt



JELLEMZŐK

- Javítja a tapadást
- Egyenletes szívóképességet biztosít
- A port megköti
- Javítja a tapéta igazíthatóságát
- Gyorsan szárad

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Metylan alapozó** csökkenti a nedvszívó felületek szívóképességét, a visszamaradó port megköti és kiváló tapadást biztosít a felhordott festék vagy a felragasztott tapéta számára. Alkalmazásával egyszerűbbé válik a tapétázás, mert a tapéta könnyebben lesz igazítható. Csak nedvszívó felületeken alkalmazható, mint pl. gipszkarton, gipszes felületek, beton, vakolat, diszperziós falfesték, meszelt falfelület stb.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A nedvszívó felületnek megfelelően szilárdnak, simának, tisztának és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk le. A régi tapéta **Metylan tapétaleoldó** segítségével távolítható el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására is. Nem szabad tapétázni nedves, salétomos, penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos

vízszigetelés). A zsíros, olajos foltokat, a kátránymaradványokat és a régi anilin festéknemeket mechanikusan el kell távolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat — megfelelő szerek alkalmazásával — le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket megfelelő részkitöltő anyaggal töltjük ki, majd — az előírt száradási időt követően — a teljes felületet simítsuk át felületssimító glettanyaggal (pl. **Cereplaszt**).

FELHORDÁS

A vízzel 1:1 arányban hígított **Metylan alapozót** ecsettel vagy teddy hengerrel javasoljuk a fogadófelületre felhordani. Az erősen nedvszívó felületeket célszerű két rétegben lealapozni. Csak az alapozó teljes száradását követően szabad a tapétázást megkezdeni (min. 1 óra).

FONTOS TUDNIVALÓK

A **Metylan alapozót** vízen kívül más anyaggal nem szabad keverni. Nem képez vízzáró réteget. Munkavégzéskor az alapfelület hőmérséklete nem lehet + 15 °C-nál alacsonyabb. Javasolt jól szellőztetett helyiségben dolgozni a száradási idő csökkentése érdekében. A még meg nem kötött alapozó a szerszámokról vízzel eltávolítható. Az anyagmaradványt ne öntsük a lefolyóba! A terméket a fagytól óvni kell!

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres, és már nem tartalmaz anyagmaradványokat.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	poliakrilát alapú vizes diszperzió
Szín:	fehér
Állaga:	folyékony
pH-érték:	enyhén lúgos (pH = 8)
Sűrűség:	1,0 kg/l
Keverési arány:	1 rész alapozó : 1 rész víz
Kiadósság:	kb. 10 m ² /liter (erősen függ a felület szívóképességétől)
Anyagszükséglet:	kb. 100 ml hígítatlan alapozó/m ²
Száradási idő:	min. 1 óra
Kötés utáni hőállóság:	+ 50°C-ig hőálló
Vízállóság:	nedvességálló

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+ 23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

1 literes műanyag flakon
5 literes műanyag kanna

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban, + 5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A **Metylan alapozó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A felületek sokfélesége miatt célszerű a szívóképességet — még az alapozás előtt — ellenőrizni, hogy az esetleges kivitelezési hibákat elkerüljük.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • www.ragasztas.hu • www.metylan.hu