

Metylan

Metylan spezial instant

Gyorsan oldódó tapétaragasztó speciális tapétákhoz

Fűrészporos- és nehéz papírtapéták, valamint viniltapéták ragasztására



JELLEMZŐI

- 3 perc alatt felhasználásra kész
- Nagy ragasztási szilárdság
- Nedvességálló
- Kiváló tapadás, jól korrigálható
- A hőmérséklet ingadozásoknak jól ellenáll

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Átfesthető fűrészporos- és nehéz papírtapéták (struktúra és prégelt), valamint viniltapéták biztonságos ragasztására alkalmas, nedvszívó felületre. Alkalmazható továbbá poszterhez (fotónyomat), makulatúra alaptapétákhoz és egyéb speciális tapétákhoz is. Penészedésre hajlamos helyiségekben a ragasztóhoz gombásodás gátló adalékanyagot kell adagolni. A **Metylan spezial instant** cement- és mészálló, száradás után áttetsző, fokozottan hőálló. Tapétázó gépben is alkalmazható.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A nedvszívó felületnek megfelelően szilárdnak, simának, tisztának és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképességet akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk le. A régi tapéta **Metylan tapétaleoldó** segítségével távolítható el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására is. A ragasztáshoz előkészített felületet feltétlenül alapozni kell, a jobb tapadás- és a szívóképesség csökkentése érdekében. Erre a célra elsősorban az előírt arányban hígított **Metylan alapozót** javasoljuk.

Nem szabad tapétázni nedves, salétromos, penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés). A zsíros, olajos foltokat, a régi anilin festéknymokat és a kátránymaradványokat mechanikusan kell eltávolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat — megfelelő szerek alkalmazásával — le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket a megfelelő részkitöltő anyaggal töltjük ki, majd — az előírt száradási időt követően — a teljes felületet felületsimító glettanyaggal (pl. **Cereplaszt**) simítsuk át. Papír- vagy papír hátoldalú tapéták esetében ragasszunk fel makulatúrát (alaptapéta) az így előkészített falfelületre, a **Metylan spezial instant** ragasztóval. Makulatúracsik alkalmazása esetén fontos a szélek átglettelése, nehogy átüssenek a tapétán. Ügyelni kell arra is, hogy a tapéta illesztések a makulatúracsik közepére essenek.

A RAGASZTÓ BEKEVERÉSE:

A doboz teljes tartalmát — állandó keverés mellett — folyamatosan adagolva, az előre kimért, tiszta, hideg vízbe szórjuk (lásd keverési táblázatot), és keverőfával gondosan átkeverjük. Rövid pihentetés után, 3 perc elteltével a ragasztót ismételt, alaposan átkeverjük. A **Metylan spezial instant** tapétaragasztó most már csomómentes, felhasználásra kész. **Figyelem:** ha a ragasztót túlhígítjuk, nem lesz megfelelő a tapadás és a tapéta leválhat a falról.

Papírhátoldalú viniltapéta és más nehéz tapéták esetében a kezdeti tapadás **Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó** hozzáadásával növelhető. 4 liter (1 doboz) bekevert Metylan spezial instant ragasztóhoz kb. 40 dkg diszperziós ragasztót keverjünk. Az így bekevert ragasztóval a ragasztás biztonságosabb, hiszen növekszik a kezdeti tapadás (megszűnik a szélek „felpöndörödésének” veszélye).

FELHORDÁS

Papír- és papír hordozójú tapéta ragasztása:

A ragasztót — kenőkefével vagy korongecsettel — egyenletesen hordjuk fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét a szélek irányába úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen lefedje a hátoldalt. Ezt követően a tapétacsíkot összehajtjuk, majd puhulni hagyjuk a gyártó előírásainak megfelelő ideig. Elegendő puhulási idő után a tapétát ütköztetve kell felragasztani, majd kefével, gumihengerrel vagy a **Metylan tapétasimító spatulával** a tapéta alá szorult levegőbuborékokat felülről lefelé, középről a szélek irányába kisimítjuk (előtte, a makulátúra alaptapétát is a **Metylan szerial instant** ragasztóval ragasszuk fel).

Papír hátoldalú vinil- és selyemtapéta ragasztása:

Mivel a műanyag színoldal miatt a nedvesség csak a fal felé tud eltávozni, a gletteléshez a — mész- és műanyag diszperzió tartalmú — **Cereplaszt**a alkalmazását javasoljuk. A gipszalapú glettanyagok ugyanis a hosszú nedvesedés hatására megduzzadhatnak és leválhatnak az alapfelületről. Ragasztáskor — a papír hátoldal miatt — hasonlóan járunk el, mint a hagyományos papírtapéták esetében. A **Metylan Üvegszövet- és textiltapéta ragasztóval** megerősített **Metylan szerial instant** ragasztót — kenőkefével vagy korongecsettel — egyenletesen hordjuk fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét a szélek felé úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen lefedje a hátoldalt. A tapétát óvatosan félbehajtjuk és feltekerjük. A feltekeréssel megakadályozható a szélek kiszáradása és felpöndörödése, a puhulási idő alatt. A sarkokban a tapétát — kb. 1-2 centiméter szélességben — át kell fordítani a másik falra. Ilyenkor, a következő tekercset célszerű átlapolással és nem illesztéssel ragasztani, a falazat esetleges egyenetlenségei miatt. Az átlapolt részeken a tubusos **Metylan Tapéta utánjavító és szélragasztó** használatát javasoljuk, mivel a viniltapéta felületére csak ezzel a ragasztóval lehet biztonságosan ragasztani. **Figyelem:** A vlieshátoldalú vinil- és selyemtapéta ragasztására a Metylan direct ragasztót ajánljuk!

FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó kiadóssága függ a tapéta szerkezetétől, az alap szívóképeségétől és felületi simaságától. A tapétázás során tartsa be a ta-

péta- vagy falburkolat gyártó utasításait! $+15^{\circ}\text{C}$ alatti hőmérséklet esetén ne végezzen tapétázási munkákat! A ragasztó áttetszőre szárad. A friss ragasztó a munkaeszközökről és a tapétáról vízzel lemosható, illetve nedves szivaccsal letörölhető. **Figyelem:** a por alakú Metylan tapétaragasztók elkészítésekor, mindig 1 vagy több doboz tartalmát kell egyszerre bekeverni. Ha ugyanis csak részmennyiségeket keverünk be, azokban a por alakú alkotórészek aránya más és más lehet (fajsúly különbségek), ami eltérő ragasztóminőséggel párosulhat. További probléma ebben az esetben a pontos vízadagolás betartása is.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	műgyanta erősítésű metil-cellulóz
Térfogatsúly:	500-600 g/l
Oldhatóság:	hideg vízben, kb. 3 perc alatt
A vizes oldat pH értéke:	semleges (pH = 8-9)
Az oldat színe:	tejfehér
Az oldat állaga:	sűrű

KISZERELÉS

200 g papírdobozban.

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban, $+5^{\circ}\text{C}$ felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a dobozon feltüntetett ideig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó háztartási hulladéknak minősül. A **Metylan szerial instant** tapétaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A tapétázás során tartsa be a tapéta-gyártó utasításait! A fogadó felületek és a tapéta sokfélesége miatt — a pontos keverési arány megállapítása érdekében — próbaragasztást javasolunk a munka megkezdése előtt.

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Keverési arány	Vízmennyiség/doboz (liter)	Anyagszükséglet	
			tekercs/doboz	m ² /doboz
Alapozás	1:40	8	-	60-80
Speciális tapéták*	1:20	4	4 - 5	20-25
Fűrészesporos tapéták	1:20	4	1,5 - 3	30

* Papír hátoldalú vinil- és selyemtapéták esetében a ragasztóerő a **Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó** hozzáadásával növelhető (lásd A RAGASZTÓ BEKEVERÉSE fejezet).

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • www.ragasztas.hu • www.metylan.hu