



Metylan segura

Nedvességálló tapétaragasztó feszültségcsökkentő adalékszerrel

Elsősorban fűrészpores- és egyéb átfesthető tapéták
ragasztására, nedves helyiségben is



JELLEMZŐI

- 2 az 1-ben, ragasztó és feszültségcsökkentő adalékszer
- Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek
- Megnövelt száradási idejének köszönhetően jól korrigálható
- Csaknem valamennyi tapéta típushoz alkalmazható
- Megakadályozza a fűrészpores tapéta illesztési hézagainak szétnyílását

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Elsősorban átfesthető (pl. fűrészpores) tapétákhoz, javító vlies-hez és üvegfátyol tapétaához javasolt, de csaknem valamennyi tapéta típus ragasztására alkalmas. A ragasztóanyag feszültségcsökkentő adalékszerrel tartalmaz. Ennek köszönhetően a nedvességet jobban megtartja, száradási ideje növekszik, ezzel is csökkentve a fűrészpores tapéta száradásakor fellépő feszültséget (a tapéta szélek nem válnak szét, és nem pöndörödnek ki). Rendkívül jól ellenáll a nedvességnek (vízes blokkok helyiségeiben is alkalmazható pl. konyha). A **Metylan segura** 15 percen belül felhasználásra kész, cement- és mészálló, száradás után áttetsző, fokozottan hőálló. Tapétázó gépben is alkalmazható. Felhordható nagynyomású „airless” szóróval is.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A nedvszívó felületnek megfelelően szilárdnak, simának, tisztának és száraznak kell lennie. Felújításkor a szívóképesseget akadályozó- és/vagy gyengén tapadó festéket (enyves festék, mészfesték stb.) kaparjuk le. A régi tapéta **Metylan tapétaleoldó** segítségével távolítható el, amely alkalmas a régi enyves festékek oldására is. A ragasztáshoz előkészített felületet feltétlenül alapozni kell, a jobb tapadás- és a szívóképesseég csökkentése érdekében. Erre a célra elsősorban az előírt arányban hígított **Metylan alapozót** javasoljuk.

Nem szabad tapétázni nedves, salétromos, penészes felületre, amíg a kiváltó okokat meg nem szüntetik (pl. utólagos vízszigetelés). A zsíros, olajos foltokata, régi anilin festéknymokokat és a kátránymaradványokat mechanikusan el kell távolítani. A nikotin-, korom-, és kiszáradt beázási foltokat — megfelelő szerek alkalmazásával — le kell kezelni (izolálás). A repedéseket és mélyedéseket a megfelelő réskitöltő anyaggal töltjük ki, majd — az előírt száradási időt követően — a teljes felületet felületsimító glettanyaggal (pl. **Cereplaszt**) simítjuk át. Papír- vagy papír hátoldalú tapéták esetében ragasszunk fel makulatúrát (alaptapéta) az így előkészített falfelületre, a **Metylan segura** ragasztóval. Makulatúracsik alkalmazása esetén fontos a szélek átglettelése, nehogy átüssenek a tapétán. Ügyelni kell arra is, hogy a tapéta illesztések a makulatúracsik közepére essenek.

A RAGASZTÓ BEKEVERÉSE:

A ragasztó bekeverése: A doboz teljes tartalmát — állandó keverés mellett — folyamatosan adagolva, az előre kimért, tiszta, hideg vízbe szórjuk (lásd keverési táblázat), és keverőfával alaposan átkeverjük. Rövid pihentetés után, 2-3 perc elteltével a keverést megismételjük, majd kb. 15 perccel később a ragasztót ismételtlen csomómentesre keverjük. A **Metylan segura** tapétaragasztó most már felhasználásra kész. **Figyelem:** ha a ragasztót túlhígítjuk, nem lesz megfelelő a tapadás és a tapéta leválhat a falról.

FELHORDÁS

Papír- és papír hátoldalú tapéták ragasztása:

A ragasztót — kenőkefével vagy korongecsettel — egyenletesen hordjuk fel a tapétacsík közepére hosszanti irányban, majd terítsük szét a szélek irányába úgy, hogy a ragasztó mindenütt, egyenletesen lefedje a hátoldalt. Ezt követően a tapétacsíkot összehajtjuk, majd puhulni hagyjuk a gyártó előírásainak megfelelő ideig. Elegendő puhulási idő után a tapétát ütköztetve javasoljuk felragasztani, majd kefével, gumihengerrel vagy a **Metylan tapétasimító spatulával** a tapéta alá szorult levegőbuborékokat felülről lefelé, középről a szélek irányába kisimítjuk (előtte a makulatúra alaptapétát is a **Metylan segura** ragasztóval kell felragasztani).

A papír hátoldalú viniltapétát — a ragasztó felhordását követően —

óvatosan félbehajjtjuk és feltekerjük. A feltekeréssel megakadályozható a szélek kiszáradása és felpöndörödése, a puhulási idő alatt. Átlapolásoknál a tubusos **Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó** használatát javasoljuk, mivel a viniltapéta felületére csak ezzel a ragasztóval lehet biztonságosan ragasztani.

Vlies- és más mérettartó tapéta ragasztása:

A vlies-tapéta, (beleértve a vlies hordozójú vinil- és habrátétes tapétát is) mérettartó, ezért a ragasztóanyagot (tapétaragasztó henger vagy kefe segítségével) célszerű a falra, nem pedig a tapétára felhordani. A tapétát pontosan igazítva fektessük a még friss ragasztóágyba és kefe, gumihenger vagy a **Metylan tapétasimító spatula** segítségével a tapéta alá szorult levegőbuborékokat felülről lefelé, középről a szélek irányába kisimítjuk. Ügyeljünk arra, hogy az illesztéseknél ne nyomódjon ki a ragasztó. Ha ez mégis megtörténne, azonnal töröljük le nedves ruhával. Erősen dombornyomott (prégelt) hátoldalú vlies-tapéta esetében szükség lehet a tapéta hátoldalának megkenésére is, hogy a tapéta tökéletesen beágyazódhasson a ragasztóba. Erről célszerű meggyőződni a frissen felragasztott tapétacsík visszahúzásával. Sűrű fényben jól látható, hogy milyen mértékben „nedvesítette meg” a ragasztó a tapéta hátoldalát. Az előírásoknak megfelelően felragasztott minőségi vlies-tapéta — tapétacsere esetén (felújítás) — a falról szárazon lehúzható.

A Metylan segura kezdeti tapadásának fokozása:

Javító vlies (pl. Erfurt-Trend- és Variovlies), valamint üvegfátyol tapéták stb. esetében (ha fontos, hogy a tapéta hosszú ideig a falon maradjon) a kezdeti tapadás **Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó** hozzáadásával növelhető. Általában 5 liter (1 doboz) bekevert **Metylan segura** ragasztóhoz kb. 50 dkg diszperziós ragasztó keverhető. Az így bekevert ragasztóval a ragasztás biztonságosabb, hiszen növekszik a kezdeti tapadás és a végszilárdság. Ezek a tapéták is mérettartóak, ezért ragasztásuk a vlies- és más mérettartó tapétával megegyező módon történik. **Figyelem:** Ha vlies-hátoldalú tapéta ragasztásához — üvegszövet- és textiltapéta ragasztóval — megerősített Metylan direct ragasztót használunk, a vlies-tapétát később már nem lehet szárazon lehúzni a falról, a nagy ragasztási szilárdság miatt.

FONTOS TUDNIVALÓK

A ragasztó kiadóssága függ a tapéta szerkezetétől, az alap szívóképességétől és felületi simaságától. A tapétázás során tartsa be a tapéta- vagy falburkolat gyártó utasításait! +15 °C alatti hőmérséklet

esetén ne végezzen tapétázási munkákat! A ragasztó áttetszőre szárad. A munkaeszközökről a ragasztó friss állapotban vízzel, míg a még nedves ragasztófoltok a tapétáról nedves szivaccsal távolíthatók el.

Figyelem: a por alakú Metylan tapétaragasztók elkészítésekor, mindig 1 vagy több doboz tartalmát kell egyszerre bekeverni. Ha ugyanis csak részmennyiségeket keverünk be, azokban a por alakú alkotórészek aránya más és más lehet (fajsúly különbségek), ami eltérő ragasztóminőséggel párosulhat. További probléma ebben az esetben a pontos vízadagolás betartása is.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:

műgyanta erősítésű metil-cellulóz, speciális adalékanyagokkal keverve
530-630 g/liter
hideg vízben, kb. 15 perc alatt

Térfogatsúly:

Oldhatóság:

A leragasztott tapéta festhető:

min. 12 óra elteltével (függ a hőmérséklettől)

Felhasználás:

A felhasznált mennyiség a ragasztott anyag jellegétől függően:

200 és 300 g/m²

A vizes oldat pH értéke:

semleges (pH=7)

Az oldat színe:

fehér, száradás után áttetsző

KISZERELÉS

500 g papírdobozban

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A **Metylan segura** tapétaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A fogadó felületek és a tapéta sokfélesége miatt — a pontos keverési arány megállapítása érdekében — próbaragasztást javasolunk a munka megkezdése előtt.

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Keverési arány	Vízmennyiség/doboz (liter)	Anyagszükséglet	
			tekercs/doboz	m ² /doboz
Alapozás	1:20	10	-	60
Fűrészesporos tapéta/ Festhető struktúra tapéta	1:11	5,5	1,5	30
Vlies-tapéta, vlies-fátyol, javító vlies**	1:10	5	kb. 4-5/1-2*	20-25
Üvegfátyol tapéta**	1:8	3,5	-	18-20

* Vlies-fátyol esetében a tekercsméret 20 x 0,75 m.

** Javító vlies és üvegfátyol tapéták esetében a ragasztóerő a **Metylan üvegszövet- és textiltapéta ragasztó** hozzáadásával növelhető (lásd FELHORDÁS fejezet).

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • www.ragasztas.hu • www.metylan.hu